

## 1 Betonstolper og hegnsplader

Betonstolper og hegnsplader vil med tiden blive mere rustikke i deres udseende.

Du vil derfor kunne forvente at betonstolper og plader vil blive mørkere med årene.

Vores betonprodukter sprøjtes med algerens efter behov. Vi anbefaler 1-2 gange årligt.

Læs brugsvejledning på dit indkøbte algerens, for korrekt brug på materialet.

**Vi anbefaler IKKE, brug af højtryksrensere på produktet, da den kan skade overfladen.**



## 2 Galv. stålsøjler

Sprøjtes med algerens efter behov. Vi anbefaler 1-2 gange årligt.

Læs brugsvejledning på dit indkøbte algerens, for korrekt brug på materialet.

## 3 TopKompo®

TopKompo® er vores svar på WPC beklædning, som kræver minimal vedligeholdelse.

TopKompo® er sammensat med flere komponenter, som gør at man kan opleve at farven over tid langsomt ændrer sig til den grundfarve som produktet er støbt. Dette forekommer da produktet efter støbning er varmrullet på overfalden, for at skabe træmønster.

Den lyse overflade vil ofte være mest synlig på den antracit og den mosegrøn Topkompo®.

Produktet sprøjtes med algerens efter behov. Vi anbefaler 1-2 gange årligt.

Læs brugsvejledning på dit indkøbte algerens, for korrekt brug på materialet.

**Vi anbefaler IKKE, brug af højtryksrensere på produktet, da den kan skade overfladen.**



## 4 Grøn eller brunimprægneret trævarer

Et imprægneret hegn fra havehegn.dk, kræver minimal vedligehold.

Med årene vil man opleve at træet vil skifte til en mere grålig nuance. Når fugtigheden i vejret stiger vil træet udvide sig, lige som det vil tørre ind og blive mindre når træet udtørres igen.

Evt. snavs og skidt børstes af brædderne, med en gadekost.

Træprodukter sprøjtes med algerens efter behov. Vi anbefaler 1-2 gange årligt.

Læs brugsvejledning på dit indkøbte algerens, for korrekt brug på materialet.

Forekommer der perioder med voldsomt tørke kan træet tørre ud og knastudfald kan forekomme.

**Vi anbefaler IKKE, brug af højtryksrensere på produktet, da den kan skade overfladen.**

Svampeangreb på hegnsfag kan forekomme og som udgangspunkt starter det oftest på overfladen som sorte pletter eller plamager. Et overfladisk svampeangreb er ikke farligt og kan ofte bekæmpes med rodalon eller eventuelt hysan. Begge dele sprøjtes på produktet og blandes jf. leverandørens foreskrifter.



## 5 Malede hegnsfag

### 5.1 Laserende maling - f.eks Teak eller Pine

Laserende farver holder typisk i 4-7 år før maling kan være nødvendigt.

- Husk kun at påføre ét lag laserende maling for at bevare den laserende overflade.

### 5.2 Heldækkende maling - f.eks hvid og grå

Når du vælger en heldækkende maling i lysere nuancer, skal du påregne efterbehandling ca. hvert 3-5. år.

### 5.3 Heldækkende maling - f.eks Sort, Antracit, Flaskegrøn og Svenskrød

Når du vælger en mørk heldækkende maling, skal du påregne efterbehandling ca. hvert 1-3. år. Ved kraftig udtørring af træet som følge af længere perioder med meget sollys og høje temperaturer, kan man opleve at overfladen begynder at revne.

I perioder med voldsomt tørke kan træet tørre ud og knastudfald kan forekomme.

Hegnsgang bør kun males over når træet har en fugtighed mellem 16-18%. Direkte sollys under påførelse frarådes.

**BEMÆRK: BRUG ALTID EN MAT MALING, NÅR DU MALER HEGN FRA [havehegn.dk](http://havehegn.dk)**

## 6 Døre og porte

Hængslerne på vores døre og porte bør smøres minimum 1 gang årligt med fedt.

Cylinder bør smøres hvert efterår med cylinderolie eller lignende fedtfri olie.

Beklædning vedligeholdes efter type heri, se ovenstående afsnit for beklædningstype, hvis du har valgt vores beklædningstype til dit produkt.

